

Data: 01/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:50

CERTIFICADO Nº: 34679

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 508 Data entrada: 30/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30984 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 266,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 5081 PARAFUSO DELTA PT WN5451 30X12

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173113

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 329 - 336 HV

Dureza do Núcleo: 331 - 352 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 01/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:50

CERTIFICADO Nº: 34680

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 508 Data entrada: 30/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30984 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 303,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 3490 ALTRACS PARAFUSO 40X11

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173112

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 335 - 357 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 348 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 01/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:50

CERTIFICADO Nº: 34681

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 292 Data entrada: 06/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30984 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 450,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 3902 PARAFUSO SPIFO SF M8X23 ARR

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 171403

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 246 - 271 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 01/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:50

CERTIFICADO Nº: 34682

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 456 Data entrada: 25/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30984 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 315,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 4541 PARAFUSOF FLG TORX INT MA(1,00) 8.8 6X15

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 172706

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 43

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 01/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:50

CERTIFICADO Nº: 34683

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 456 Data entrada: 25/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30984 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 312,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 4541 PARAFUSOF FLG TORX INT MA(1,00) 8.8 6X15

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 172705

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 43

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 01/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:13:50

CERTIFICADO Nº: 34684

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 407 Data entrada: 19/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30984 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 188,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 2677 PARAFUSO ALTRACS PLUS AP WN5152 40X12/10

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 172266

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 327 - 339 HV

Dureza do Núcleo: 334 - 350 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO