

Data: 15/08/19

Hora:09:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4908

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50852 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 6,00

Op do Cliente: OP: 70998/0 OS: 22048

Descrição das peças: 30478 PF CIL NF RI PO 7/16 X 25,4 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139223

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 42 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4909

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 348,00

Op do Cliente: **OP:70599/0 OS:22039**

Descrição das peças: 30028 PI ESP PO 12,1 X 55,7

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139107

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Hora:09:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4910

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 74,00

Op do Cliente: OP:70829/0 OS:22039

Descrição das peças: 21747 PF AB 8.8 MA RI ZB 5 X 16 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139109

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 23 - 25 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Hora:09:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4911

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 15,00

Op do Cliente: OP:71046/0 OS:22039

Descrição das peças: 30488 PF AB 8.8 MA RI GPA 6 X 18 HEX INT

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139116

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Hora:09:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4912

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 161,00

Op do Cliente: **OP: 70827/0 OS:22039**

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139113

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4913

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 153,00

Op do Cliente: OP:70868/0 OS:22039

Descrição das peças: 21593 PF CIL 10.9 MA RI ZATD 8 X 22 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139115

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4914

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 80,00

Op do Cliente: OP:70831/0 OS:22039

Descrição das peças: 21092 PF SF 8.8 MA RI ZBT 5 X 8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139114

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4915

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 341,00

Op do Cliente: OP:70913/0 OS:22039

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139110

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4916

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 312,00

Op do Cliente: **OP:7914/0 OS:22039**

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139112

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4917

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 312,00

Op do Cliente: **OP: 70912/0 OS:22039**

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139106

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 15/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:23

CERTIFICADO Nº: 4918

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50841 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24747 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 414,00

Op do Cliente: OP:70911/0 OS:22039

Descrição das peças: 14209 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA DIREITA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 139111

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO