## METALBO INDÚSTRIA DE FIXADORES METÁLICOS LTDA QUALIDADE

## Relatório de Ensaio

Corpo de	Dureza	Área	Força	Tensão	Tensão
Prova			Máx	Máx.	Escoamento
		(mm2)	(kgf)	(MPa)	(MPa)
CP 1	30-32 HRc	298.00	30196.68	993.72	887.84
CP 2	30-32 HRc	298.00	30321.77	997.83	884.02
Número CPs	0	2	2	2	2
Média	*	298.0	30260	995.8	885.9
Mediana	*	298.0	30260	995.8	885.9
Desv.Padrão	*	0.0000	88.45	2.911	2.697
Coef.Var.(%)	*	0.0000	0.2923	0.2923	0.3044
Mínimo	*	298.0	30200	993.7	884.0
Máximo	*	298.0	30320	997.8	887.8

## Tensão (MPa)

