

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/07/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2482

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431533 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24357 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/07/2019 Peso: 1.969,00

Op do Cliente: 2270213

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136544

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 16/07/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2483

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431533 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24357 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/07/2019 Peso: 2.031,00

Op do Cliente: 2270837

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136543

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.