

Data: 05/09/19

Hora:14:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6777

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51174 Data entrada: 04/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25063 Data saída: 05/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/09/2019 Peso: 62,00

Op do Cliente: OP: 71498/0 OS: 22135

Descrição das peças: 15936 RB CIL DE 7,85 X 37

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141117

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 75 - 77 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 05/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:32

CERTIFICADO Nº: 6778

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51174 Data entrada: 04/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25063 Data saída: 05/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/09/2019 Peso: 380,00

Op do Cliente: **OP: 71167/0 OS: 22135**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141119

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 05/09/19

Hora:14:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6779

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51174 Data entrada: 04/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25063 Data saída: 05/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/09/2019 Peso: 406,00

Op do Cliente: **OP:711680 OS: 22135**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141118

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 05/09/19

Hora:14:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6780

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51174 Data entrada: 04/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25063 Data saída: 05/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/09/2019 Peso: 425,00

Op do Cliente: **OP:71163/0 OS: 22135**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141120

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 05/09/19

Hora:14:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 6781

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51174 Data entrada: 04/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25063 Data saída: 05/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/09/2019 Peso: 357,00

Op do Cliente: PO: 71427/0 OS: 22135

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141121

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 77 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO