

Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27574

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 309,00

Op do Cliente: OP: 78149 OS: 23501

Descrição das peças: 15598 PF CIL 10.9 MB RI DED 12 X 25 C/REC -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164901

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

**CERTIFICADO Nº: 27575** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 191,00

Op do Cliente: OP: 78150 OS: 23501

Descrição das peças: 15598 PF CIL 10.9 MB RI DED 12 X 25 C/REC -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164900

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27576

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 218,00

Op do Cliente: **OP:78057 OS: 23501** 

Descrição das peças: 21639 PF CIL 10,9 MB RI PO 12 X 41 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164891

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

**CERTIFICADO Nº: 27577** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 179,00

Op do Cliente: **OP: 78059 OS: 23501** 

Descrição das peças: 21639 PF CIL 10,9 MB RI PO 12 X 41 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164888

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27578

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 262,00

Op do Cliente: **OP 78056 OS: 23501** 

Descrição das peças: 21639 PF CIL 10,9 MB RI PO 12 X 41 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A** 

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164889

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27579

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 249,00

Op do Cliente: **OP: 78055 OS: 23501** 

Descrição das peças: 21639 PF CIL 10,9 MB RI PO 12 X 41 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164887

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

**CERTIFICADO Nº: 27580** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 3,00

Op do Cliente: OP: 78313 OS: 23501

Descrição das peças: 30659 PF AB 10.9 MA RI ZBTD 10 X 25 ALLEN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164895

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27581

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 253,00

Op do Cliente: OP: 78058 OS: 23501

Descrição das peças: 21639 PF CIL 10,9 MB RI PO 12 X 41 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A** 

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164886

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27582

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 277,00

Op do Cliente: **OP: 77613 OS:23501** 

Descrição das peças: 30623 PF SO 8.8 MA RI DE 6 X 20 C/PONTA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164884

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27583

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 130,00

Op do Cliente: **OP: 78054 OS: 23501** 

Descrição das peças: 21639 PF CIL 10,9 MB RI PO 12 X 41 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164885

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27584

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 381,00

Op do Cliente: **OP: 78314 OS: 23501** 

Descrição das peças: 15598 PF CIL 10.9 MB RI DED 12 X 25 C/REC -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164899

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27585

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 182,00

Op do Cliente: **OP: 78315 OS: 23501** 

Descrição das peças: 15598 PF CIL 10.9 MB RI DED 12 X 25 C/REC -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164898

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27586

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 14,00

Op do Cliente: **OP: 77594 OS: 23501** 

Descrição das peças: 30658 PF FR 10.9 MA RPS ZBTD 12 X 25

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164894

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27587

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 286,00

Op do Cliente: OP: 78370 OS: 23501

Descrição das peças: 30678 PF CIL 8.8 1,25 RP PO 12 X 42 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164897

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

#### CERTIFICADO Nº: 27588

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 361,00

Op do Cliente: **OP: 77837 OS: 23501** 

Descrição das peças: 30314 PI ESP. PO 12,1 X 56,7 C/ CANAL

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164890

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Hora:09:13

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 27589

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 304,00

Op do Cliente: **OP: 78018 OS: 23501** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164892

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 24/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 27590

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55851 Data entrada: 21/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29215 Data saída: 24/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/08/2020 Peso: 17,00

Op do Cliente: OP: 78379 OS: 23501

Descrição das peças: 30252 EX ESP 8.8 PO 15,7 X 136,15 C/ CANAL

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 164883

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**