

Data: 29/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:43

CERTIFICADO Nº: 13165

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 451492 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26224 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 2.068,00

Op do Cliente: 2282219

Descrição das peças: FM10B221200FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147920

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 29/11/19 Usuário:Cleunice

Hora:14:43

CERTIFICADO Nº: 13166

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 451492 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26224 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 2.166,00

Op do Cliente: 2271788

Descrição das peças: FM10B221200FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147919

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 29/11/19

Hora:14:43

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13167

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 451492 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26224 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 2.226,00

Op do Cliente: 2284031

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147922

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 62 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

CONCLUSÃO



Data: 29/11/19

Hora:14:43

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13168

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 451492 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26224 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 2.228,00

Op do Cliente: 2284024

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147921

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 62 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

CONCLUSÃO