

Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10286

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 435,00

Op do Cliente: OP:71496/0 OS:22341

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144741

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:35

CERTIFICADO Nº: 10287

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 379,00

Op do Cliente: OP:71391/0 OS:22341

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144739

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:35

CERTIFICADO Nº: 10288

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 91,00

Op do Cliente: OP:71975/0 OS:22341

Descrição das peças: 21958 PF OB 8.8 MA RI PO 6 X 13,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144748

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10289

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 403,00

Op do Cliente: OP:71493/0 OS:22341

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144746

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10290

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 38,00

Op do Cliente: OP:71835/0 OS:22341

Descrição das peças: 30478 PF CIL NF RI PO 7/16 X 25,4 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144745

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10291

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 180,00

Op do Cliente: OP:71497/0 OS:22341

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144744

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10292

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 150,00

Op do Cliente: OP:72146/0 OS:22341

Descrição das peças: 16816 PF AB 8.8 MA RI ZPT 6 X 10 PHS C /TRAVA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144740

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10293

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 117,00

Op do Cliente: OP:71391/0 OS:22341

Descrição das peças: 4951 PF SX 8.8 MA RP ZB 8 X 20 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144738

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19
Usuário:Cleunice

10/19 Hora:10:35

CERTIFICADO Nº: 10294

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 111,00

Op do Cliente: op:72185/0 os:22341

Descrição das peças: 16531 RE CIL DE 10 X 36

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144760

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 69 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10295

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 88,00

Op do Cliente: OP:72111/0 OS:22341

Descrição das peças: 21092 PF SF 8.8 MA RI ZBT 5 X 8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144737

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10296

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 333,00

Op do Cliente: OP:72082/0 OS:22341

Descrição das peças: 30091 PF SF 10.9 MB RP GPA 14 X 35 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144743

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10297

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 322,00

Op do Cliente: OP:72081/0 OS:22341

Descrição das peças: 30091 PF SF 10.9 MB RP GPA 14 X 35 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144742

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 22/10/19

Hora:10:35

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 10298

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51853 Data entrada: 17/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25677 Data saída: 21/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/10/2019 Peso: 438,00

Op do Cliente: OP:72083/0 OS:22341

Descrição das peças: 30091 PF SF 10.9 MB RP GPA 14 X 35 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 144747

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO