

Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7840

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 32,00

Op do Cliente: op:71456/0 os:22200

Descrição das peças: 21631 PF AB 8.8 MA RI ZA 6 X 25 FENDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142304

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Hora:14:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7841

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 43,00

Op do Cliente: **OP:71454/0 OS:22193**

Descrição das peças: 21632 PF AB 8.8 MA RI ZA 6 X 20 ALLEN C/TRAVA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142301

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7842

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 93,00

Op do Cliente: op:71626/0 os:22193

Descrição das peças: 21593 PF CIL 10.9 MA RI ZATD 8 X 22 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142294

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7843

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 329,00

Op do Cliente: op:71617/0 os:22193

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142293

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Hora:14:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7844

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 417,00

Op do Cliente: op:71556/0 os:22193

Descrição das peças: 30497 PF CIL GR5 NC RI PO 7/16 X 38,1 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142303

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7845

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 322,00

Op do Cliente: op:71614/0 os:22193

Descrição das peças: 30033 PF SF 10.9 MB RPA 14 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142300

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Hora:14:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7846

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 288,00

Op do Cliente: op:71719/0 os:22193

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142298

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19 Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7847

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 171,00

Op do Cliente: op:71552/0 os:22193

Descrição das peças: 30265 **PF CIL 8.8 MA RI ZAT 8 X 26 C/ REC**

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142299

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7848

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 167,00

Op do Cliente: **OP:71735/0 OS:22200**

Descrição das peças: 21631 PF AB 8.8 MA RI ZA 6 X 25 FENDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142311

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7849

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 42,00

Op do Cliente: **OP:71455/0 OS:22200**

Descrição das peças: 21630 PF AB 8.8 MA RI ZA 6 X 20 FENDA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142310

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7850

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 12,00

Op do Cliente: op:71573/0 os:22193

Descrição das peças: 14348 PF CIL 8.8 MB RPS ZPT 6 X 20 ALLEN C/TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142295

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7851

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 105,00

Op do Cliente: op:71603/0 os:22200

Descrição das peças: 21711 PF PAN 8.8 RI ZBT 6 X 35 HEX INT AUTO TRAV C/ PONTA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142309

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7852

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 104,00

Op do Cliente: **OP:71602/0 OS:22200**

Descrição das peças: 21778 PF PAN 8.8 MA RI ZBT 6 X 30 HEX INT AUTO-TRAV C/ PONTA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142307

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Hora:14:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7853

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 336,00

Op do Cliente: op:71477/0 os:22193

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142297

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Hora:14:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7854

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 346,00

Op do Cliente: op:21774/0 os:22200

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142305

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19

Hora:14:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7855

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 234,00

Op do Cliente: op:71358//0 os:22200

Descrição das peças: 30191 EX ESP 8.8 PO 13,7 X 136,45 C/ CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142308

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 19/09/19
Usuário:Cleunice

19/09/19 Hora:14:23

CERTIFICADO Nº: 7856

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25250 Data saída: 19/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/09/2019 Peso: 310,00

Op do Cliente: op:71557/0 os:22193

Descrição das peças: 30497 PF CIL GR5 NC RI PO 7/16 X 38,1 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142302

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO