

Data: 05/07/19

Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1926

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 429739 Data entrada: 02/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24236 Data saída: 05/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/07/2019 Peso: 1.933,00

Op do Cliente: 2272128

Descrição das peças: FM10B221270FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,70MM OU 13,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135777

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 05/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 1927

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 429739 Data entrada: 02/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24236 Data saída: 05/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/07/2019 Peso: 1.927,00

Op do Cliente: **2270221**

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135782

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 05/07/19

Hora:14:06

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1928

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 429739 Data entrada: 02/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24236 Data saída: 05/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/07/2019 Peso: 1.977,00

Op do Cliente: 2272126

Descrição das peças: FM10B221270FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,70MM OU 13,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135783

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 05/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 1929

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 429739 Data entrada: 02/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24236 Data saída: 05/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/07/2019 Peso: 2.186,00

Op do Cliente: 2271504

Descrição das peças: FM10B223400FIO MAQUINA SAE 10B22 - 34,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 238,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135779

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 05/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:06

CERTIFICADO Nº: 1930

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 429739 Data entrada: 02/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24236 Data saída: 05/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 05/07/2019 Peso: 1.544,00

Op do Cliente: 2265289

Descrição das peças: FM10101905 FIO MAQUINA SAE 1010 - 19,05MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135781

Execução no Processo: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Obtida: 52 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO