

# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 14/11/19 Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11836

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52257 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26010 Data saída: 14/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/11/2019 Peso: 157,00

Op do Cliente: **OP:72234/0 OS:22435** 

Descrição das peças: 19264 PF AB 8.8 SBE RI DP 4,2 X 18 HEX. INT. -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146793

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 14/11/19

Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11837

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52257 Data entrada: 12/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26010 Data saída: 14/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 14/11/2019 Peso: 107,00

Op do Cliente: OP:72399/0 OS:22435

Descrição das peças: 21646 PR 8.8 MA RP ZB 10 X 34 R.A=12,5 B=16,25

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146791

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.