

Data: 12/07/19

Hora:15:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1965

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430472 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/07/2019 Peso: 2.214,00

Op do Cliente: 2253303

Descrição das peças: FM10102064 FIO MAQUINA SAE 1010 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 144,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136116

Execução no Processo: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Obtida: 50 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19 Hora:15:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2108

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430472 Data entrada: 05/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/07/2019 Peso: 1.574,00

Op do Cliente: 2273403

Descrição das peças: FM10B22269FIO MAQUINA SAE 10B22 - 26,99MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 240,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136115

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Hora:15:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2186

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/07/2019 Peso: 1.976,00

Op do Cliente: 2274254

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136172

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:07

CERTIFICADO Nº: 2187

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 10/07/2019 Peso: 2.161,00

Op do Cliente: 2272103

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136173

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Hora:15:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2315

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 2.095,00

Op do Cliente: 2261987

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização 5135

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136177

Execução no Processo: Esferoidização 5135

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 22,00 - 15,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Hora:15:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2319

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 2.099,00

Op do Cliente: 2261984

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização 5135

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136175

Execução no Processo: Esferoidização 5135

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 15,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:07

CERTIFICADO Nº: 2320

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24317 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 2.161,00

Op do Cliente: **2272102**

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136174

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 67 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 20,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO