

Data: 21/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:45

CERTIFICADO Nº: 14823

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53101 Data entrada: 16/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 179,00

Op do Cliente: **OP:73043/0 OS:22643** 

Descrição das peças: 15934 PI DE 6 X 33,7

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150133

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 70 - 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Hora:08:45

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 15001

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53117 Data entrada: 17/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 59,00

Op do Cliente: OP: 73532/0 OS:22650

Descrição das peças: 30415 PF QD 8.8 MA RI GPA 8 X 19,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150273

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:45

**CERTIFICADO Nº: 15002** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53101 Data entrada: 16/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 45,00

Op do Cliente: OP:72912/0 OS:22643

Descrição das peças: 21736 RB CIL ZAT 6,2 X 9,5 C/ FURO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 60 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150129

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 45

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:45

**CERTIFICADO Nº: 15003** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53055 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 165,00

Op do Cliente: OP:72876/0 OS:22633

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149916

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:45

**CERTIFICADO Nº: 15004** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53055 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 178,00

Op do Cliente: OP:73498/0 OS:22633

Descrição das peças: 15947 RB CIL DE 10 X 58

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149910

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 70 - 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Hora:08:45

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 15005** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53101 Data entrada: 16/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 418,00

Op do Cliente: OP:73294/0 OS:22643

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150134

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Hora:08:45

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 15006** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53101 Data entrada: 16/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 307,00

Op do Cliente: OP:73292/0 OS:22643

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150131

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:45

**CERTIFICADO Nº: 15007** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53117 Data entrada: 17/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 293,00

Op do Cliente: **OP: 73531/0 OS:22650** 

Descrição das peças: 30415 PF QD 8.8 MA RI GPA 8 X 19,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150272

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 21/01/20

Hora:08:45

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 15008**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data entrada: 17/01/2020 Nota Fiscal de Recebimento: 53117

Nota Fiscal de Retorno: 26585 Data saída: 21/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 20/01/2020 Peso: 306,00

Op do Cliente: **OP: 73530/0 OS:22650** 

Descrição das peças: 30415 PF QD 8.8 MA RI GPA 8 X 19,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150274

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**