

Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2299

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50266 Data entrada: 10/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/07/2019 Peso: 295,00

Op do Cliente: OP: 70299/0 OS: 21841

Descrição das peças: 30281 PF SF 12.9 1.25 RI ZBTD 12 X 16 AUTO-TRAV

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136342

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 43 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2300

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50266 Data entrada: 10/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/07/2019 Peso: 134,00

Op do Cliente: **OP: 70197/0 OS:21841**

Descrição das peças: 17957 PF CIL 10.9 MA RP FZOD M6/M8 X 45,3 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136276

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2309

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50310 Data entrada: 11/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 326,00

Op do Cliente: OP: 70388/0 OS: 21861

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136402

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2310

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50310 Data entrada: 11/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 246,00

Op do Cliente: OP: 70143/0 OS: 21861

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136399

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2311

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50310 Data entrada: 11/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 330,00

Op do Cliente: OP: 69660/0 OS: 21861

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136403

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2312

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50310 Data entrada: 11/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 257,00

Op do Cliente: **OP: 70142/0 OS 21861**

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136396

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 12/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:24

CERTIFICADO Nº: 2313

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50310 Data entrada: 11/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24321 Data saída: 12/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/07/2019 Peso: 168,00

Op do Cliente: **OP: 70467/0 OS: 21861**

Descrição das peças: 21737 PF T 8.8 MA RI ZB 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136405

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO