

Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

**CERTIFICADO Nº: 7062** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 83,00

Op do Cliente: OP:71330/0 OS:22138

Descrição das peças: 17793 PF SO 8.8 MA RI DE 8 X 30

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 141286

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

**CERTIFICADO Nº: 7063** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 191,00

Op do Cliente: op:71381/0 os:22138

Descrição das peças: 21857 PF SO 8.8 MA RI DE 8 X 22,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 141259

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

**CERTIFICADO Nº: 7064** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 205,00

Op do Cliente: **OP:71350/0 OS:22138** 

Descrição das peças: 30491 PF SF 10.9 MB RI PO 12 X 40

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 141285

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

**CERTIFICADO Nº: 7065** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 287,00

Op do Cliente: OP:71351/0 OS:22138

Descrição das peças: 30491 PF SF 10.9 MB RI PO 12 X 40

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 141284

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 7066

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 417,00

Op do Cliente: **OP: 71164/0 OS: 222138** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 141262

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Hora:08:23

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 7067** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 380,00

Op do Cliente: OP: 71029/0 OS: 22138

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 141260

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

**CERTIFICADO Nº: 7068** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 60,00

Op do Cliente: **OP: 71032/0 OS: 22138** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 141261

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 10/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

#### CERTIFICADO Nº: 7069

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51208 Data entrada: 05/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25118 Data saída: 10/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/09/2019 Peso: 370,00

Op do Cliente: op:71428/0 os:22138

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 141258

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 77 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**