

Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

CERTIFICADO Nº: 15183

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53184 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 1,00

Op do Cliente: **OP: 73430/0 OS:22672** 

Descrição das peças: 30570 PF SX 8.8 MA RI ZATD 5 X 16 PHS C/ ARRUELAS -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150544

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

#### CERTIFICADO Nº: 15184

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53184 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 1,00

Op do Cliente: **OP: 73460/0 OS:22672** 

Descrição das peças: 30569 PF SX 8.8 MA RI ZATD 5 X 20 PHS C/ ARRUELAS -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150542

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

**CERTIFICADO Nº: 15185** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53183 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 364,00

Op do Cliente: **OP: 73683/0 OS:22670** 

Descrição das peças: 30592 PF SF 8.8 MA RI ZBT 12 X 35 AUTO-TRAV -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150541

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

#### CERTIFICADO Nº: 15186

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53183 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 282,00

Op do Cliente: **OP: 73057/0 OS:22670** 

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,6 C/ R.INT

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150522

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

CERTIFICADO Nº: 15187

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53183 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 372,00

Op do Cliente: **OP: 73682/0 OS:22670** 

Descrição das peças: 30592 PF SF 8.8 MA RI ZBT 12 X 35 AUTO-TRAV -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150540

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

**CERTIFICADO Nº: 15188** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53183 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 267,00

Op do Cliente: **OP: 73461/0 OS:22670** 

Descrição das peças: 30548 PF ESP 8.8 MA RI ZV 8 X 19,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150539

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 23/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:42

**CERTIFICADO Nº: 15189** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53184 Data entrada: 22/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26623 Data saída: 23/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 23/01/2020 Peso: 1,00

Op do Cliente: **OP: 73459/0 OS:22672** 

Descrição das peças: 30548 PF ESP 8.8 MA RI ZV 8 X 19,5 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150543

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**