

Data: 07/07/20

7/20 Hora:08:14

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 24181

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: **28510** Data saída: **06/07/2020**

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 249,00

Op do Cliente: **OP: 77186 OS: 23288**

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160814

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24182

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 468,00

Op do Cliente: OP: 76422 OS: 23288

Descrição das peças: 30139 PI CIL PO 10 X 18,25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160808

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 25 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

7/20 Hora:08:14

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 24183

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 415,00

Op do Cliente: **OP: 75282 OS: 23288**

Descrição das peças: 18066 PF CIL 10.9 MA RP DC 8 X 22 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160815

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 33 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24184

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 330,00

Op do Cliente: **OP: 76633 OS: 23288**

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160809

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24185

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: **28510** Data saída: **06/07/2020**

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 303,00

Op do Cliente: **OP: 76632 OS: 23288**

Descrição das peças: 6484 RB DE 6 X 53,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160813

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24186

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 23,00

Op do Cliente: **OP: 76575 OS: 23288**

Descrição das peças: 21958 PF OB 8.8 MA RI PO 6 X 13,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160811

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24187

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 372,00

Op do Cliente: **OP: 76656 OS: 23288**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160812

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24188

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 62,00

Op do Cliente: **OP: 77443 OS: 23288**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160816

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Hora:08:14

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 24189

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 84,00

Op do Cliente: **OP: 73947 OS: 23288**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160810

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24190

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 394,00

Op do Cliente: **OP: 76658 OS: 23288**

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160817

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 07/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:14

CERTIFICADO Nº: 24191

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55156 Data entrada: 03/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28510 Data saída: 06/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 06/07/2020 Peso: 225,00

Op do Cliente: **OP:76430 OS: 23288**

Descrição das peças: 18404 RB CIL DE 9,95 X 14,65

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 160807

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO