

CERTIFICADO Nº: 732Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **427047**Data entrada: **10/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **23999**Data saída: **14/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **14/06/2019**Peso: **2.174,00**Op do Cliente: **2273442**Descrição das peças: **FM10B22317FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **Esferoidização 10B22**Dureza Solicitada: **90 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **292,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Solicitado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134333**Execução no Processo: **Esferoidização 10B22**Dureza Obtida: **76 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **0,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **90,00 %**Diâmetro Encontrado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm**Número da Receita: **15****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 733Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **427047**Data entrada: **10/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **23999**Data saída: **14/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **14/06/2019**Peso: **1.978,00**Op do Cliente: **2273439**Descrição das peças: **FM10B22183CFIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **Esferoidização 10B22**Dureza Solicitada: **90 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **220,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Solicitado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134330**Execução no Processo: **Esferoidização 10B22**Dureza Obtida: **75 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **0,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **90,00 %**Diâmetro Encontrado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm**Número da Receita: **15****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 734Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **427047**Data entrada: **10/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **23999**Data saída: **14/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **14/06/2019**Peso: **1.979,00**Op do Cliente: **2273438**Descrição das peças: **FM10B22183CFIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **Esferoidização 10B22**Dureza Solicitada: **90 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **220,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Solicitado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134331**Execução no Processo: **Esferoidização 10B22**Dureza Obtida: **75 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **0,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **90,00 %**Diâmetro Encontrado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm**Número da Receita: **15****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 735Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **427047**Data entrada: **10/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **23999**Data saída: **14/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **14/06/2019**Peso: **1.966,00**Op do Cliente: **2273440**Descrição das peças: **FM10B22183CFIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **Esferoidização 10B22**Dureza Solicitada: **90 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **220,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Solicitado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134329**Execução no Processo: **Esferoidização 10B22**Dureza Obtida: **75 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **0,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **90,00 %**Diâmetro Encontrado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm**Número da Receita: **15****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 736Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **427047**Data entrada: **10/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **23999**Data saída: **14/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **14/06/2019**Peso: **2.078,00**Op do Cliente: **2268355**Descrição das peças: **FM10B22317FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **Esferoidização 10B22**Dureza Solicitada: **90 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **292,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Solicitado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134334**Execução no Processo: **Esferoidização 10B22**Dureza Obtida: **75 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **0,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **90,00 %**Diâmetro Encontrado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm**Número da Receita: **15****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.

CERTIFICADO Nº: 737Empresa: **METALURGICA FEY LTDA**Nota Fiscal de Recebimento: **427047**Data entrada: **10/06/2019**Nota Fiscal de Retorno: **23999**Data saída: **14/06/2019**Data de Realização do Ensaio: **14/06/2019**Peso: **2.214,00**Op do Cliente: **2268574**Descrição das peças: **FM10B22317FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM****ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**Material: **10B22**Tratamento Térmico: **Esferoidização 10B22**Dureza Solicitada: **90 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **292,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Solicitado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm****RESULTADOS DO TRATAMENTO**Ordem de Produção: **134336**Execução no Processo: **Esferoidização 10B22**Dureza Obtida: **76 HRB**Resistência a Tração: **N/A**Descarbonetação (Parcial - Total): **0,00 - 0,00 µm**Esferoidização: **80,00 %**Diâmetro Encontrado (Mín. - Máx.): **0,00 - 0,00 mm**Número da Receita: **15****CONCLUSÃO**

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.