

Data: 12/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:48

CERTIFICADO Nº: 532

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 250099 Data entrada: 10/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 1.184,00

Op do Cliente: 15-3002203

Descrição das peças: 15-3002203 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 98/106 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134298

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:48

CERTIFICADO Nº: 533

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 256,00

Op do Cliente: 15-6401660

Descrição das peças: 15-6401660 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 100 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133164

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Hora:13:48

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 534

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 198,00

Op do Cliente: 15-6450856

Descrição das peças: 15-6450856 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -18UNF X 3.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133150

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:48

CERTIFICADO Nº: 535

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248991 Data entrada: 30/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 188,00

Op do Cliente: 15-6471604

Descrição das peças: 15-6471604 MO-PARAFUSO SEXT. 7/16 -14UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133518

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:48

CERTIFICADO Nº: 536

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 502,00

Op do Cliente: 15-6410208

Descrição das peças: 15-6410208 MO-PARAFUSO SEXT. 1/2 -13UNC X 4 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133156

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Hora:13:48

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 537

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 320,00

Op do Cliente: 15-6401657

Descrição das peças: 15-6401657 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133166

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Hora:13:48

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 538

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 249984 Data entrada: 10/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 536,00

Op do Cliente: 15-6101606

Descrição das peças: 15-6101606 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 50 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134270

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19
Usuário:Cleunice

Hora:13:48

CERTIFICADO Nº: 539

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 205,00

Op do Cliente: 15-6401010

Descrição das peças: 15-6401010 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 85 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133170

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Hora:13:48

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 540

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248564 Data entrada: 27/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 316,00

Op do Cliente: 15-6450861

Descrição das peças: 15-6450861 MO-PARAFUSO SEXT. 5/8 -18UNF X 6 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133217

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:48

CERTIFICADO Nº: 541

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 334,00

Op do Cliente: 15-6401663

Descrição das peças: 15-6401663 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 130 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133165

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Hora:13:48

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 542

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 189,00

Op do Cliente: 15-6401661

Descrição das peças: 15-6401661 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 110 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133167

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/06/19

Hora:13:48

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 543

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248991 Data entrada: 30/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23974 Data saída: 12/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 11/06/2019 Peso: 128,00

Op do Cliente: 15-6130803

Descrição das peças: 15-6130803 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 3/4 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 133509

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO