

Data: 02/12/20

Hora:07:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34675

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57456 Data entrada: 30/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30983 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 369,00

Op do Cliente: OP: 79763/0 OS:24011

Descrição das peças: 15947 RB CIL DE 10 X 58

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 173185

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 68 - 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:44

CERTIFICADO Nº: 34676

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57456 Data entrada: 30/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30983 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 318,00

Op do Cliente: OP: 79530/0 OS:24011

Descrição das peças: 15292 RB CIL GR2 ZA 5/16 X 50,2 SEMI-TUBO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: REVENIR À SECO+ REVENIR À SECO+

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 80 - 100 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 173186

Execução no Processo: REVENIR À SECO+ REVENIR À SECO+

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 86 - 87 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 33

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/12/20 Usuário:Cleunice

Hora:07:44

CERTIFICADO Nº: 34677

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57456 Data entrada: 30/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30983 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 308,00

Op do Cliente: OP: 80612/0 OS:24011

Descrição das peças: 30265 **PF CIL 8.8 MA RI ZAT 8 X 26 C/ REC** 

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 173187

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 02/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:44

CERTIFICADO Nº: 34678

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57477 Data entrada: 30/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30983 Data saída: 01/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 01/12/2020 Peso: 72,00

Op do Cliente: OP: 80749/0 OS:24018

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 173213

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**