

Data: 27/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:59

CERTIFICADO Nº: 1292

Empresa: TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 22730 Data entrada: 14/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24140 Data saída: 27/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 289,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 005404 PREGO PL22 17 X 27 COM/C

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza Solicitada da Superfície: 50 - 0 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134657

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza da Superfície: 50 - 52 HRC

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 29

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/06/19

19 Hora:13:59

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 1293** 

Empresa: TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 22730 Data entrada: 14/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24140 Data saída: 27/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 360,66

Op do Cliente:

Descrição das peças: 005411 PREGO PL22 17 X 21 COM/C

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza Solicitada da Superfície: 50 - 0 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134661

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza da Superfície: 50 - 52 HRC

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 29

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/06/19
Usuário:Cleunice

27/06/19 Hora:13:59

**CERTIFICADO Nº: 1294** 

Empresa: TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 22730 Data entrada: 14/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24140 Data saída: 27/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 360,68

Op do Cliente:

Descrição das peças: 005411 PREGO PL22 17 X 21 COM/C

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza Solicitada da Superfície: 50 - 0 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134659

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza da Superfície: 50 - 52 HRC

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 29

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/06/19

Hora:13:59

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 1295** 

Empresa: TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 22730 Data entrada: 14/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24140 Data saída: 27/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 289,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 005404 PREGO PL22 17 X 27 COM/C

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza Solicitada da Superfície: 50 - 0 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134658

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza da Superfície: 0 - 52 HRC

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 29

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:13:59

**CERTIFICADO Nº: 1296** 

Empresa: TREFIX TECNOLOGIA EM FIXADORES LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 22730 Data entrada: 14/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24140 Data saída: 27/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 360,66

Op do Cliente:

Descrição das peças: 005411 PREGO PL22 17 X 21 COM/C

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza Solicitada da Superfície: 50 - 0 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 134660

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + CEMENTAÇÃO +

Dureza da Superfície: 50 - 52 HRC

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 29

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**