

Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11451

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 203,00

Op do Cliente: **OP: 71869/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146159

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11452

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 307,00

Op do Cliente: **OP: 72372/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146158

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 11453

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 299,00

Op do Cliente: **OP: 72374/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146155

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11454

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 212,00

Op do Cliente: **OP: 72398/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 21469 PR 8.8 MA RP ZBT 12 X 45 R.A=15,5 B=22,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146162

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 11455**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 313,00

Op do Cliente: **OP: 72369/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146160

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 11456** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 259,00

Op do Cliente: **OP: 72397/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 21469 PR 8.8 MA RP ZBT 12 X 45 R.A=15,5 B=22,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146154

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11457

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 152,00

Op do Cliente: **OP: 72327/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 21267 PR CIL 10.9 MA RP ZAD 8 X 34 R.A=14,3,B=11,8

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146161

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 11458** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 354,00

Op do Cliente: **OP: 72373/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146163

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 11459

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 324,00

Op do Cliente: **OP: 72371/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146164

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:21

CERTIFICADO Nº: 11460

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 334,00

Op do Cliente: **OP: 72370/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 16723 PF SX 8.8 MA RP GPA 12 X 113 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146157

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11461

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52150 Data entrada: 06/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25923 Data saída: 07/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/11/2019 Peso: 172,00

Op do Cliente: **OP: 71867/0 OS:22407** 

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146156

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**