

Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13227

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266745 Data entrada: 27/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 531,00

Op do Cliente: 15-6100811

Descrição das peças: 15-6100811 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 60 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147957

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13230

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266174 Data entrada: 20/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 786,00

Op do Cliente: 15-6100803

Descrição das peças: 15-6100803 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 20 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147412

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13372

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 686,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148296

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13373

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 771,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148294

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13374

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 1.375,00

Op do Cliente: 15-3002215

Descrição das peças: 15-3002215 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 88/96 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148303

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13375

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 791,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148168

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13376

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 763,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148173

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13377

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267041 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 740,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148172

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

### **CERTIFICADO Nº: 13378**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 774,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148295

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

19 Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13379

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 746,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148297

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19
Usuário:Cleunice

19 Hora:10:08

**CERTIFICADO Nº: 13380** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 711,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148298

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13381

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266911 Data entrada: 28/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 1.340,00

Op do Cliente: 15-3202080

Descrição das peças: 15-3202080 MO-PARAFUSO PRISIONEIRO M20-2X80

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148102

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13382

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 265881 Data entrada: 18/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 1.308,00

Op do Cliente: 15-3078001

Descrição das peças: 15-3078001 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 70/82 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147177

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:08

CERTIFICADO Nº: 13383

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267197 Data entrada: 29/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 735,00

Op do Cliente: 15-6701002

Descrição das peças: 15-6701002 MO-PARAFUSO FLANGEADO M10-1,5 X 25 - 8.8 - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148306

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 03/12/19

Hora:10:08

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13384

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266174 Data entrada: 20/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26256 Data saída: 02/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 02/12/2019 Peso: 600,00

Op do Cliente: 15-5100802

Descrição das peças: 15-5100802 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 16 - 8.8 - RI - (ZB)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147418

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**