

Data: 13/09/19

Hora:09:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7346

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439040 Data entrada: 30/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25169 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 1.983,00

Op do Cliente: 2272871

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 56,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140771

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 13/09/19

Hora:09:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7347

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 440077 Data entrada: 09/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25169 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 2.229,00

Op do Cliente: 2276313

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 141470

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 53 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

CONCLUSÃO



Data: 13/09/19

Hora:09:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7348

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439314 Data entrada: 03/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25169 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 1.947,00

Op do Cliente: 2272962

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140964

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 77 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,12 - 0,00 µm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 13/09/19

Hora:09:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7349

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439040 Data entrada: 30/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25169 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 1.985,00

Op do Cliente: 2273351

Descrição das peças: FM10B221830FIO MAQUINA SAE 10B22 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 128,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140769

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 13/09/19 Hora:09:15

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 7350

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 439040 Data entrada: 30/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25169 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 2.175,00

Op do Cliente: 2278118

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140773

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,04 - 0,00 μm

Esferoidização: 80,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO