

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 13/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 7344

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4150 Data entrada: 26/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25172 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 47,00

Op do Cliente: 6682-1

Descrição das peças: 6682 ALTRACS PLUS 30X12 CABECA PANELA CHAVE PHILLIPS ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140206

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 468 - 474 HV

Dureza do Núcleo: 348 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,160 - 0,170mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 13/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:13

CERTIFICADO Nº: 7345

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4227 Data entrada: 03/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25172 Data saída: 13/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 13/09/2019 Peso: 494,00

Op do Cliente: 3902-16

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 140956

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 461 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 343 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,160 - 0,170mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.