

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 15/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:04

CERTIFICADO Nº: 21928

Empresa: INDUSTRIA METALURGICA R.V.B. LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 42555 Data entrada: 04/05/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28035 Data saída: 14/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/05/2020 Peso: 155,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 0022388 PF RECARTIILHADO M8X20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1006

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157546

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: 454 - 474 HV

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,050 - 0,100mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 4

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 15/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:04

CERTIFICADO Nº: 21930

Empresa: INDUSTRIA METALURGICA R.V.B. LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 42555 Data entrada: 04/05/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28035 Data saída: 14/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 14/05/2020 Peso: 11,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 0033233 PF A A CAB PANELA PH 4,2X9,5

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1006

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157550

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 639 - 697 HV

Dureza do Núcleo: N/A

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 4

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.