

Data: 19/11/20 Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34043

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 147,00

Op do Cliente: **OP: 79080/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 19047 RB SO DE 10,2 X 14,7 C/FURO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172092

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 80 - 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34044

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 206,00

Op do Cliente: **OP: 79081/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 19047 RB SO DE 10,2 X 14,7 C/FURO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 85 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172085

Execução no Processo: RECOZIMENTO + RECOZIMENTO +

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 70 - 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 13

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20 Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34045

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 256,00

Op do Cliente: OP: 80293/0 OS:23942

Descrição das peças: 14210 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA ESQUERDA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172094

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34046

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 87,00

Op do Cliente: **OP: 78988/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 30376 BR 8.8 MA RI P 8 X 25

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172088

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34047

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 226,00

Op do Cliente: **OP: 79768/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 30314 PI ESP. PO 12,1 X 56,7 C/ CANAL

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172084

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 34048

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 406,00

Op do Cliente: **OP: 79740/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 30026 PF ESP 1,25 RI PO 10 X 104,9 C/ RASGO -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172091

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

## **CERTIFICADO Nº: 34049**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 420,00

Op do Cliente: **OP: 78546/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 30547 PF CIL 8.8 MA RI ZBT 8 X 22 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A** 

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172089

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

### **CERTIFICADO Nº: 34050**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 267,00

Op do Cliente: **OP: 78545/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 30547 PF CIL 8.8 MA RI ZBT 8 X 22 C/REC

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172097

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 34051

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 309,00

Op do Cliente: **OP: 80537/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 14209 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA DIREITA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172093

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34052

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 265,00

Op do Cliente: **OP: 80536/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 14209 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA DIREITA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172083

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34053

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 240,00

Op do Cliente: **OP: 80264/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172086

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34054

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 166,00

Op do Cliente: **OP: 80459/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 21931 PI CIL 8.8 ZBT 9,52 X 72,2 C/CANAL

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172095

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34055

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 83,00

Op do Cliente: **OP: 80291/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 14209 PF ESP 8.8 MA RI ZATD 9 X 52 ROSCA DIREITA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172096

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 19/11/20

Hora:08:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34056

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57228 Data entrada: 17/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30807 Data saída: 19/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/11/2020 Peso: 266,00

Op do Cliente: **OP: 80263/0 OS:23942** 

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 172090

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**