

Data: 02/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:52

CERTIFICADO Nº: 13209

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264475 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 166,00

Op do Cliente: 15-83201810

Descrição das peças: 15-83201810 MO - PI CEN M18-1,5 X 10 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145838

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/12/19

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13210

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266618 Data entrada: 25/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 863,00

Op do Cliente: 15-3001240

Descrição das peças: 15-3001240 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,25 X 26,5/51,5 X CH19 - ZINCADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147799

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 02/12/19

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13211

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266618 Data entrada: 25/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 674,00

Op do Cliente: 15-6100807

Descrição das peças: 15-6100807 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147805

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/12/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:52

CERTIFICADO Nº: 13212

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266618 Data entrada: 25/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 662,00

Op do Cliente: 15-6100807

Descrição das peças: 15-6100807 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147804

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/12/19

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13213

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266316 Data entrada: 21/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 1.140,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147584

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/12/19

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13214

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266174 Data entrada: 20/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 1.042,00

Op do Cliente: 15-3002212

Descrição das peças: 15-3002212 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 120/130 - R. ALUMIN. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147409

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/12/19

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 13215

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 266316 Data entrada: 21/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26233 Data saída: 29/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/11/2019 Peso: 1.145,00

Op do Cliente: 15-3002216

Descrição das peças: 15-3002216 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 147590

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO