

Data: 02/10/19 Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8129

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259944 Data entrada: 23/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.211,00

Op do Cliente: 15-3002204

Descrição das peças: 15-3002204 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 110/120,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142775

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 1845 Não foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa. RNC 1845



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8133

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259215 Data entrada: 23/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.145,00

Op do Cliente: 15-3002207

Descrição das peças: 15-3002207 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 98/106 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142776

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 1845 Não foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa. RNC 1845



Data: 02/10/19

Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8877

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 737,00

Op do Cliente: 15-3050803

Descrição das peças: 15-3050803 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 53/60 - DIR. - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143216

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8879

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 259802 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 417,00

Op do Cliente: 15-3002280

Descrição das peças: 15-3002280 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 82/92,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142272

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8880

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260075 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 943,00

Op do Cliente: 15-3078014

Descrição das peças: 15-3078014 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 96/106,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142534

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8881

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260867 Data entrada: 27/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.180,00

Op do Cliente: 15-3202412

Descrição das peças: 15-3202412 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 130

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143115

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8882

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260075 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 624,00

Op do Cliente: 15-3011070

Descrição das peças: 15-3011070 MO - PARAFUSO P/ LAMINA DO TRATOR 1 -8UNC X 2,3/4 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142521

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8883

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.134,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143220

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8884

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260867 Data entrada: 27/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.367,00

Op do Cliente: 15-33050850

Descrição das peças: 15-33050850 MO - PF SX EST 5/8 -18UNF X 2,3/32 - EN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143119

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8885

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260366 Data entrada: 23/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.255,00

Op do Cliente: 15-3002207

Descrição das peças: 15-3002207 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 98/106 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142772

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Hora:09:30

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8886

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260366 Data entrada: 23/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.306,00

Op do Cliente: 15-3002207

Descrição das peças: 15-3002207 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 98/106 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142771

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8887

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260867 Data entrada: 27/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 1.075,00

Op do Cliente: 15-3070802

Descrição das peças: 15-3070802 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -14UNF X 102/112 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143114

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:30

CERTIFICADO Nº: 8889

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260200 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25425 Data saída: 01/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 01/10/2019 Peso: 663,00

Op do Cliente: 15-6401254

Descrição das peças: 15-6401254 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 60- 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142627

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO