

Data: 02/10/20

Hora:08:46

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 30675

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 293706 Data entrada: 30/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29963 Data saída: 02/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/10/2020 Peso: 219,00

Op do Cliente: 15-83201210

Descrição das peças: 15-83201210 MO - PI CEN M12-1,5 X 10 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168281

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:46

CERTIFICADO Nº: 30676

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 293706 Data entrada: 30/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29963 Data saída: 02/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/10/2020 Peso: 80,00

Op do Cliente: 15-83291610

Descrição das peças: 15-83291610 MO - PI CEN 9/16 -18UNF x 10 - CB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168272

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/20

Hora:08:46

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 30677

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 293706 Data entrada: 30/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29963 Data saída: 02/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/10/2020 Peso: 200,00

Op do Cliente: 15-83201210

Descrição das peças: 15-83201210 MO - PI CEN M12-1,5 X 10 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168283

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/20

Hora:08:46

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 30678

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 293706 Data entrada: 30/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29963 Data saída: 02/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/10/2020 Peso: 81,00

Op do Cliente: 15-83201210

Descrição das peças: 15-83201210 MO - PI CEN M12-1,5 X 10 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168282

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:46

CERTIFICADO Nº: 30679

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 293706 Data entrada: 30/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29963 Data saída: 02/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/10/2020 Peso: 202,00

Op do Cliente: 15-83201210

Descrição das peças: 15-83201210 MO - PI CEN M12-1,5 X 10 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168285

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 02/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:46

CERTIFICADO Nº: 30686

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 293706 Data entrada: 30/09/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29963 Data saída: 02/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 02/10/2020 Peso: 119,00

Op do Cliente: 15-83201212

Descrição das peças: 15-83201212 MO - PI CEN M12-1,5 X 12 - CB - 8.8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168297

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO