

Data: 27/09/19

Hora:09:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8516

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 442005 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25353 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 2.128,00

Op do Cliente: 2254709

Descrição das peças: FM10102064 FIO MAQUINA SAE 1010 - 20,64MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 144,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142674

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 55 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:32

CERTIFICADO Nº: 8517

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 442005 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25353 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 2.236,00

Op do Cliente: 2274575

Descrição das peças: FM10102064 FIO MAQUINA SAE 1010 - 20,64MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 144,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142673

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 52 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/09/19

Hora:09:32

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 8518** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 441222 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25353 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 2.186,00

Op do Cliente: 2276326

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142194

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 20,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:32

CERTIFICADO Nº: 8519

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 442318 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25353 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 1.938,00

Op do Cliente: 2280379

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 56,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142823

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 20,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 27/09/19

Hora:09:32

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8520

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 442005 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25353 Data saída: 27/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 27/09/2019 Peso: 2.157,00

Op do Cliente: 2278951

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142676

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**