

# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 28/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:19

CERTIFICADO Nº: 25977

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55446 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28808 Data saída: 28/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/07/2020 Peso: 68,00

Op do Cliente: **OP: 77275 OS: 23376** 

Descrição das peças: 14697 PF SF 8.8 MA RI PO 6 X 20 CH 10

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162476

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Material S/ Cobrança RNC 2124 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 28/07/20

Hora:08:19

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 25978

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 55446 Data entrada: 24/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28808 Data saída: 28/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 28/07/2020 Peso: 28,00

Op do Cliente: **OP; 77275 OS:23376** 

Descrição das peças: 14697 PF SF 8.8 MA RI PO 6 X 20 CH 10

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 162477

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Material S/ Cobrança RNC 2124 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.