

Data: 04/11/19

Hora:08:53

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11154

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264475 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25860 Data saída: 04/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/11/2019 Peso: 721,00

Op do Cliente: 15-6400803

Descrição das peças: 15-6400803 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 45 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145840

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/11/19

Hora:08:53

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11155

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264475 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25860 Data saída: 04/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/11/2019 Peso: 363,00

Op do Cliente: 15-6400803

Descrição das peças: 15-6400803 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 45 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145839

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/11/19

Hora:08:53

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11156

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264475 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: **25860** Data saída: **04/11/2019**

Data de Realização do Ensaio: 03/11/2019 Peso: 712,00

Op do Cliente: 15-6400803

Descrição das peças: 15-6400803 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 45 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145841

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 04/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:53

CERTIFICADO Nº: 11157

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 264475 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25860 Data saída: 04/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/11/2019 Peso: 283,00

Op do Cliente: 15-6400801

Descrição das peças: 15-6400801 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 35 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145825

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO