

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 27/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:05

CERTIFICADO Nº: 1413

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 3668 Data entrada: 13/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24128 Data saída: 26/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/06/2019 Peso: 324,00

Op do Cliente: **4800-8**

Descrição das peças: 4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: 0 - 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 330 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134593

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 352 - 368 HV

Dureza do Núcleo: 363 - 371 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 27/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:14:05

CERTIFICADO Nº: 1414

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 3678 Data entrada: 13/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24128 Data saída: 26/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 26/06/2019 Peso: 280,00

Op do Cliente: **4800-8**

Descrição das peças: 4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: 0 - 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 330 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134584

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 348 - 360 HV

Dureza do Núcleo: 343 - 361 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.