

Data: 03/12/20

Hora:08:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34968

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57500 Data entrada: 02/12/2020

Nota Fiscal de Retorno: 31048 Data saída: 03/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2020 Peso: 14,00

Op do Cliente: OP: 79472/0 1 OS:24023

Descrição das peças: 30411 PF AB 10.9 SBE RI ZNPT 6 X 25 HEX. INT. -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173499

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 03/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:27

CERTIFICADO Nº: 34969

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57492 Data entrada: 02/12/2020

Nota Fiscal de Retorno: 31048 Data saída: 03/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2020 Peso: 141,00

Op do Cliente: **OP: 70330/0 OS:24020**

Descrição das peças: 30252 EX ESP 8.8 PO 15,7 X 136,15 C/ CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173394

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 03/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:27

CERTIFICADO Nº: 34970

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57492 Data entrada: 02/12/2020

Nota Fiscal de Retorno: 31048 Data saída: 03/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2020 Peso: 179,00

Op do Cliente: **OP: 78550/0 OS:24020**

Descrição das peças: 30547 PF CIL 8.8 MA RI ZBT 8 X 22 C/REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173396

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 03/12/20

Hora:08:27

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34971

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57492 Data entrada: 02/12/2020

Nota Fiscal de Retorno: 31048 Data saída: 03/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2020 Peso: 246,00

Op do Cliente: **OP: 80749/0 OS:24020**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173397

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 03/12/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:27

CERTIFICADO Nº: 34972

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 57492 Data entrada: 02/12/2020

Nota Fiscal de Retorno: 31048 Data saída: 03/12/2020

Data de Realização do Ensaio: 03/12/2020 Peso: 310,00

Op do Cliente: **OP: 78550/0 OS:24020**

Descrição das peças: 30547 PF CIL 8.8 MA RI ZBT 8 X 22 C/REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 173395

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO