

# CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 29/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:26

CERTIFICADO Nº: 10849

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 443599 Data entrada: 21/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25791 Data saída: 29/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/10/2019 Peso: 2.175,00

Op do Cliente: 2276328

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 144902

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 77 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 60,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**

RNC 1861 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



# **CONTROLE DE QUALIDADE**

Data: 29/10/19

Hora:10:26

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 10850** 

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 445503 Data entrada: 21/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25791 Data saída: 29/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 29/10/2019 Peso: 1.985,00

Op do Cliente: 2280471

Descrição das peças: FM10B220800FIO MAQUINA SAE 10B22 - 08,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 56,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 144900

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 65 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 50,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**

RNC 1862 Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.