

Data: 13/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 20166

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54335 Data entrada: 09/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27677 Data saída: 13/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 13/04/2020 Peso: 249,00

Op do Cliente: **OP: 74842/0 OS:23027**

Descrição das peças: 18750 PF SF 8.8 MA RI ZPT 6 X 6 C/TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156307

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 20167

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54335 Data entrada: 09/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27677 Data saída: 13/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 13/04/2020 Peso: 117,00

Op do Cliente: **OP: 75285/0 OS:23027**

Descrição das peças: 30265 PF CIL 8.8 MA RI ZAT 8 X 26 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156310

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 20168

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54335 Data entrada: 09/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27677 Data saída: 13/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 13/04/2020 Peso: 292,00

Op do Cliente: **OP: 75076/0 OS:23027**

Descrição das peças: 19264 PF AB 8.8 SBE RI DP 4,2 X 18 HEX. INT. -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156309

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 13/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:43

CERTIFICADO Nº: 20169

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54335 Data entrada: 09/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27677 Data saída: 13/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 13/04/2020 Peso: 413,00

Op do Cliente: **OP: 75126/0 OS:23027**

Descrição das peças: 30345 PR 8.8 MA RI PO 12 X 53 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156308

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO