

Data: 24/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:00

CERTIFICADO Nº: 25692

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 6367 Data entrada: 22/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28766 Data saída: 24/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2020 Peso: 301,00

Op do Cliente: 4800-28

Descrição das peças: 4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 162098

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 343 - 348 HV

Dureza do Núcleo: 339 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 24/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:00

CERTIFICADO Nº: 25693

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 6361 Data entrada: 22/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28766 Data saída: 24/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2020 Peso: 297,00

Op do Cliente: 4800-25

Descrição das peças: 4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 162099

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 348 - 352 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 24/07/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:00

CERTIFICADO Nº: 25694

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 6364 Data entrada: 21/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28766 Data saída: 24/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2020 Peso: 277,50

Op do Cliente: 4800-26

Descrição das peças: 4800 PF MADEIRA 7,00X64,2X45 TORX A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 162026

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 348 - 352 HV

Dureza do Núcleo: 348 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 24/07/20

Hora:14:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 25695

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6385 Data entrada: 22/07/2020

Nota Fiscal de Retorno: 28766 Data saída: 24/07/2020

Data de Realização do Ensaio: 24/07/2020 Peso: 359,00

Op do Cliente: 3506-29

Descrição das peças: 3506 PF EJOFORM PT K60X25 WN ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 162179

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 339 - 343 HV

Dureza do Núcleo: 346 - 350 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO