

Data: 23/09/19

Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8029

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 440989 Data entrada: 13/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25282 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 2.200,00

Op do Cliente: 2275952

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142040

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 23/09/19 Hora:08:52

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8030

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 441222 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25282 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 1.967,00

Op do Cliente: 2274230

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142192

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 23/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:52

CERTIFICADO Nº: 8031

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 441222 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25282 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 1.983,00

Op do Cliente: 2280488

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142195

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 23/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:52

CERTIFICADO Nº: 8032

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 441222 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25282 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 2.147,00

Op do Cliente: 2276327

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142193

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 23/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:52

CERTIFICADO Nº: 8033

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 440989 Data entrada: 13/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25282 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 2.243,00

Op do Cliente: 2276263

Descrição das peças: FM10201830 FIO MAQUINA SAE 1020 - 18,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1020

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 80 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 128,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142043

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 59 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 21

CONCLUSÃO