

Data: 17/12/19 Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14424

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 453619 Data entrada: 10/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26464 Data saída: 16/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 1.969,00

Op do Cliente: 2285435

Descrição das peças: FM10B221200FIO MAQUINA SAE 10B22 - 12,00MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149148

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 17/12/19

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14425

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 453619 Data entrada: 10/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26464 Data saída: 16/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 2.231,00

Op do Cliente: 2282562

Descrição das peças: FM10101905 FIO MAQUINA SAE 1010 - 19,05MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149149

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 55 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO



Data: 17/12/19

Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14426

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 454142 Data entrada: 13/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26464 Data saída: 16/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 2.212,00

Op do Cliente: 2286269

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149447

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 17/12/19 Hora:08:38

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14427

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 454142 Data entrada: 13/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26464 Data saída: 16/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 2.202,00

Op do Cliente: 2286268

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 149448

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO