

Data: 19/07/19

Hora:11:26

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2724

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 18/07/2019 Peso: 2.099,00

Op do Cliente: 2261991

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização 5135

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136176

Execução no Processo: Esferoidização 5135

Dureza Obtida: 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 110,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:26

CERTIFICADO Nº: 2725

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 430716 Data entrada: 08/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 18/07/2019 Peso: 2.094,00

Op do Cliente: **2261986**

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização 5135

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136178

Execução no Processo: Esferoidização 5135

Dureza Obtida: 79 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 150,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:26

CERTIFICADO Nº: 2726

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431533 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 18/07/2019 Peso: 1.948,00

Op do Cliente: 2272768

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136545

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 60,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19 Hora:11:26

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2729

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431533 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 18/07/2019 Peso: 2.240,00

Op do Cliente: 2275664

Descrição das peças: FM10101905 FIO MAQUINA SAE 1010 - 19,05MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136547

Execução no Processo: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Obtida: 51 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19

Hora:11:26

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2730

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431533 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 18/07/2019 Peso: 2.175,00

Op do Cliente: 2268360

Descrição das peças: FM10B223175FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 292,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136542

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19

Hora:11:26

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2731

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431533 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 18/07/2019 Peso: 2.226,00

Op do Cliente: 2275665

Descrição das peças: FM10101905 FIO MAQUINA SAE 1010 - 19,05MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Solicitada: 68 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136546

Execução no Processo: Esferoidização 1006 - 1018

Dureza Obtida: 51 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 95,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 22

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19

Hora:11:26

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2748

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/07/2019 Peso: 1.985,00

Op do Cliente: 2268364

Descrição das peças: FM10B223175FIO MAQUINA SAE 10B22 - 31,75MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 292,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136795

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 19/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:11:26

CERTIFICADO Nº: 2749

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 431938 Data entrada: 17/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24397 Data saída: 19/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 19/07/2019 Peso: 2.169,00

Op do Cliente: 2270835

Descrição das peças: FM10B222064FIO MAQUINA SAE 10B22 - 20,64MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 220,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136797

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO