

Data: 24/06/19

Hora:15:28

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 1154

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428035 Data entrada: 17/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/06/2019 Peso: 2.182,00

Op do Cliente: 2259907

Descrição das peças: FM10B222540FIO MAQUINA SAE 10B22 - 25,40MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 240,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134861

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 71 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 24/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:28

CERTIFICADO Nº: 1155

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428035 Data entrada: 17/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/06/2019 Peso: 1.990,00

Op do Cliente: 2270219

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134858

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 24/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:28

CERTIFICADO Nº: 1156

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428035 Data entrada: 17/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/06/2019 Peso: 2.126,00

Op do Cliente: 2259904

Descrição das peças: FM10B222540FIO MAQUINA SAE 10B22 - 25,40MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 240,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134864

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 24/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:28

CERTIFICADO Nº: 1157

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428035 Data entrada: 17/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/06/2019 Peso: 1.968,00

Op do Cliente: 2270220

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134860

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 24/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:28

CERTIFICADO Nº: 1158

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428035 Data entrada: 17/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/06/2019 Peso: 2.177,00

Op do Cliente: 2259905

Descrição das peças: FM10B222540FIO MAQUINA SAE 10B22 - 25,40MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 240,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134862

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 24/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:28

CERTIFICADO Nº: 1159

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428035 Data entrada: 17/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 21/06/2019 Peso: 1.985,00

Op do Cliente: 2270216

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 134857

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 75 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO



Data: 24/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:15:28

CERTIFICADO Nº: 1235

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 428445 Data entrada: 19/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24075 Data saída: 24/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 24/06/2019 Peso: 2.155,00

Op do Cliente: 2267625

Descrição das peças: FM10B22269FIO MAQUINA SAE 10B22 - 26,99MM

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização 10B22

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 240,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 135087

Execução no Processo: Esferoidização 10B22

Dureza Obtida: 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

CONCLUSÃO