

Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4431

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254903 Data entrada: 30/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 766,00

Op do Cliente: 15-6101653

Descrição das peças: 15-6101653 MO-PARAFUSO SEXT. M16-1,5 X 35 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137726

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4432

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255959 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 753,00

Op do Cliente: 15-6100604

Descrição das peças: 15-6100604 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 20 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138654

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Hora:09:36

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4433

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255094 Data entrada: 31/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 631,00

Op do Cliente: 15-6100807

Descrição das peças: 15-6100807 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 40 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137879

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4434

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253445 Data entrada: 15/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 219,00

Op do Cliente: 15-6400808

Descrição das peças: 15-6400808 MO-PARAFUSO SEXT. M8-1,25 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136612

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Hora:09:36

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4435

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255094 Data entrada: 31/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 569,00

Op do Cliente: 15-6401009

Descrição das peças: 15-6401009 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 80 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137876

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4436

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255378 Data entrada: 02/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 427,00

Op do Cliente: 15-6101610

Descrição das peças: 15-6101610 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 80 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138133

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19
Usuário:Cleunice

0/08/19 Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4437

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255094 Data entrada: 31/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 594,00

Op do Cliente: 15-6401009

Descrição das peças: 15-6401009 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 80 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 137877

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Hora:09:36

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4438

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253853 Data entrada: 18/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 177,00

Op do Cliente: 15-6110211

Descrição das peças: 15-6110211 MO-PARAFUSO SEXT. 1/2 -13UNC X 3 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136926

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Hora:09:36

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4439

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253853 Data entrada: 18/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 157,00

Op do Cliente: 15-6110209

Descrição das peças: 15-6110209 MO-PARAFUSO SEXT. 1/2 -13UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136943

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4440

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 253578 Data entrada: 16/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 110,00

Op do Cliente: 15-6110407

Descrição das peças: 15-6110407 MO-PARAFUSO SEXT. 1/4 -20UNC X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136702

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:36

CERTIFICADO Nº: 4441

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24666 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 762,00

Op do Cliente: 15-6100604

Descrição das peças: 15-6100604 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 20 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 138523

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO