

Data: 23/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:00

CERTIFICADO Nº: 32244

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 45 Data entrada: 21/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 313,56

Op do Cliente:

Descrição das peças: 5647 PF PT K35X10 WN 1451 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170040

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 352 - 361 HV

Dureza do Núcleo: 343 - 352 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

308,Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:00

CERTIFICADO Nº: 32245

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 45 Data entrada: 06/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 375,72

Op do Cliente: 9676-13

Descrição das peças: 9676 PF ALTRACS PLUS 50X30 WN5152 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168873

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 321 - 351 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 2198 Alteração no sistema d Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:00

CERTIFICADO Nº: 32246

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 45 Data entrada: 06/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 383,90

Op do Cliente: 9676-14

Descrição das peças: 9676 PF ALTRACS PLUS 50X30 WN5152 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 168874

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 334 - 348 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

RNC 2198 //381,5 kg Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Hora:09:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 32247

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 45 Data entrada: 21/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 361,08

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170037

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 320 - 325 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

365,5- Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:00

CERTIFICADO Nº: 32248

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 45 Data entrada: 21/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 392,01

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170038

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 330 - 361 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

348, Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Hora:09:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 32249

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 44 Data entrada: 21/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 31,03

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170035

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 331 - 361 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Hora:09:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 32250

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 44 Data entrada: 21/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 17,08

Op do Cliente:

Descrição das peças: 9683 PF ALTRACS PLUS 50X35 WN5152 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170036

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 325 - 327 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 44

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



Data: 23/10/20

Hora:09:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 32251

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 45 Data entrada: 21/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30337 Data saída: 22/10/2020

Data de Realização do Ensaio: 22/10/2020 Peso: 212,57

Op do Cliente:

Descrição das peças: 3926 PF ALTRACS PLUS 50X22 CB CIL ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170041

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 339 - 343 HV

Dureza do Núcleo: 339 - 346 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

214, Alteração no sistema da Ejot. Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.