

Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17335

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273478 Data entrada: 17/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.204,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152980

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17336

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273478 Data entrada: 17/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 422,00

Op do Cliente: 15-6101010

Descrição das peças: 15-6101010 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 60 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152985

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20 Hora:08:17

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 17337** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273603 Data entrada: 18/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.111,00

Op do Cliente: 15-3002286

Descrição das peças: 15-3002286 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 153136

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 17338

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271313 Data entrada: 27/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.415,00

Op do Cliente: 15-33034070

Descrição das peças: 15-33034070 MO - PF LAM 3/4 -10UNC X 2,1/4 - EN

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150998

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 40 - 42 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17339

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273213 Data entrada: 13/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.178,00

Op do Cliente: 15-3078004

Descrição das peças: 15-3078004 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 102/114 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152768

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17340

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273478 Data entrada: 17/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.228,00

Op do Cliente: 15-3002216

Descrição das peças: 15-3002216 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152983

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17341

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273357 Data entrada: 14/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.103,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152870

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20 Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17342

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272102 Data entrada: 03/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 551,00

Op do Cliente: 15-3002283

Descrição das peças: 15-3002283 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 96.5/107 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151684

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17343

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273357 Data entrada: 14/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.307,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152872

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17344

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273357 Data entrada: 14/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 1.189,00

Op do Cliente: 15-3002280

Descrição das peças: 15-3002280 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 82/92,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152868

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:17

#### CERTIFICADO Nº: 17345

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 271621 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 180,00

Op do Cliente: 15-6491657

Descrição das peças: 15-6491657 MO-PARAFUSO SEXT. 9/16 -18UNF X 4 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 151272

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Hora:08:17

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 17346

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 273478 Data entrada: 17/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 388,00

Op do Cliente: 15-6101010

Descrição das peças: 15-6101010 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 60 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 152984

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 20/02/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:17

CERTIFICADO Nº: 17347

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 272347 Data entrada: 05/02/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27077 Data saída: 19/02/2020

Data de Realização do Ensaio: 19/02/2020 Peso: 90,00

Op do Cliente: 15-3103002

Descrição das peças: 15-3103002 MO - BLANK DO PINO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 4140

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 151917

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**