

Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8398

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51365 Data entrada: 18/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 221,00

Op do Cliente: **OP:71462/0 OS:22193**

Descrição das peças: 15292 RB CIL GR2 ZA 5/16 X 50,2 SEMI-TUBO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: REVENIR À SECO+ REVENIR À SECO+

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 80 - 100 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142399

Execução no Processo: REVENIR À SECO+ REVENIR À SECO+

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 80 - 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 33

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8399

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 264,00

Op do Cliente: **OP:71357/0 OS:22227**

Descrição das peças: 30191 EX ESP 8.8 PO 13,7 X 136,45 C/ CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142867

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:07:50

CERTIFICADO Nº: 8400

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 197,00

Op do Cliente: OP:71483/0 OS:22227

Descrição das peças: 30348 PF OB MA RI ZBT 10 X 32

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142888

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:07:50

CERTIFICADO Nº: 8401

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 306,00

Op do Cliente: OP:71484/0 OS:22227

Descrição das peças: 30348 PF OB MA RI ZBT 10 X 32

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142890

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8402

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 410,00

Op do Cliente: **OP:71727/0 OS:22227**

Descrição das peças: 30412 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142872

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8403

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 58,00

Op do Cliente: OP:71741/0 OS:22227

Descrição das peças: 15946 RB CIL DE 8 X 16

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142891

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 74 - 76 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8404

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 188,00

Op do Cliente: OP:71854/0 OS:22227

Descrição das peças: 15947 RB CIL DE 10 X 58

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1010

Tratamento Térmico: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 68 - 78 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142889

Execução no Processo: RECOZIMENTO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 70 - 72 HRB

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 12

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:07:50

CERTIFICADO Nº: 8405

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 62,00

Op do Cliente: OP:71558/0 OS:22227

Descrição das peças: 18749 PF SF 8.8 MA RI ZAT 5 X 10 C/TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142869

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:07:50

CERTIFICADO Nº: 8406

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 88,00

Op do Cliente: **OP:71736/0 OS:22227**

Descrição das peças: 30337 PF ESC 8.8 RP ZAT 6 X 20 ALLEN

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142875

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8407

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 346,00

Op do Cliente: OP:71718/0 OS:22227

Descrição das peças: 17999 PF SO 8.8 MA RI DE 10 X 40 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142873

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:07:50

CERTIFICADO Nº: 8408

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 355,00

Op do Cliente: OP:71788/0 OS:22227

Descrição das peças: 30412 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142868

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:07:50

CERTIFICADO Nº: 8409

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 415,00

Op do Cliente: OP:71728/0 OS:22227

Descrição das peças: 30412 PR CIL 8.8 1,25 RI ZBT 10 X 46,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142871

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/09/19

Hora:07:50

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8410

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51470 Data entrada: 24/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25341 Data saída: 25/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 25/09/2019 Peso: 214,00

Op do Cliente: OP:70923/0 OS:22227

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142874

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO