

Data: 24/09/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:21

CERTIFICADO Nº: 8140

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 309,00

Op do Cliente: **OP:71482/0 OS;22212**

Descrição das peças: 21482 PF OB 8.8 NC RI ZBT 3/8 X 38

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142507

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8141

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 310,00

Op do Cliente: **OP:71481/0 OS:22212**

Descrição das peças: 21482 PF OB 8.8 NC RI ZBT 3/8 X 38

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142503

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8142

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: **25306** Data saída: **23/09/2019**

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 310,00

Op do Cliente: **OP:71480/0OS:22212**

Descrição das peças: 21482 PF OB 8.8 NC RI ZBT 3/8 X 38

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142502

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8143

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 289,00

Op do Cliente: op:71461/0 os:22212

Descrição das peças: 19164 PF CIL 8.8 MB RP ZBT 12 X 49 C/REC E PONTA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142509

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19 Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8144

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 181,00

Op do Cliente: op:71353/0 os:22212

Descrição das peças: 19228 PF CIL 8.8 NF RI ZV 7/16 X 25,80 ALLEN -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142510

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8145

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 224,00

Op do Cliente: op:71478/0 os:22212

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142508

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8146

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51371 Data entrada: 17/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 153,00

Op do Cliente: op:71479/0 os:22200

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142306

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 19

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8147

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 39,00

Op do Cliente: **OP:71715/0 OS:22212**

Descrição das peças: 21709 PF PAN 8.8 MA RI ZBT 6 X 20 HEX INT AUTO TRAV C/PONTA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142506

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8148

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 142,00

Op do Cliente: **OP:71478/0 OS:22212**

Descrição das peças: 21570 PF RT 8.8 MA RI ZP 8 X 20

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142505

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 24/09/19

Hora:08:21

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 8149

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 51406 Data entrada: 19/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25306 Data saída: 23/09/2019

Data de Realização do Ensaio: 23/09/2019 Peso: 255,00

Op do Cliente: **OP:71550/0 OS:22212**

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142504

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO