

Data: 12/11/19 Hora:09:18

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11703

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25967 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 446,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145859

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 474 - 527 HV

Dureza do Núcleo: 358 - 368 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,200 - 0,280mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:18

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11704

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25967 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 435,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145861

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 474 HV

Dureza do Núcleo: 350 - 363 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,180mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19

Hora:09:18

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11705

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25967 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 399,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145863

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 339 - 355 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:18

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11706

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4600 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25967 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 274,00

Op do Cliente: **7887-5**

Descrição das peças: 7887 PF SPIRALFORM M5X6-K WN 1352 ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,250 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145618

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 325 - 332 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 12/11/19 Hora:09:18

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11707

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25967 Data saída: 12/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 12/11/2019 Peso: 125,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145862

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 346 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,180mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO