

Data: 17/01/20

Hora:09:09

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 14805**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269028 Data entrada: 16/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 827,00

Op do Cliente: 15-3001230

Descrição das peças: 15-3001230 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 36/41 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149527

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20 Hora:09:09

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 14806** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269923 Data entrada: 13/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 221,00

Op do Cliente: 15-3050837

Descrição das peças: 15-3050837 MO - PF RDA 5/8 -18UNF X 55,6/62 - REC - ZB

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149764

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20

Hora:09:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14807

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270301 Data entrada: 16/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 873,00

Op do Cliente: 15-3250880

Descrição das peças: 15-3250880 MO-PRISIONEIRO 5/8 -11UNC X 5/8 -18UNF X 3

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150103

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20 Hora:09:09

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 14808** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 267364 Data entrada: 02/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 1.161,00

Op do Cliente: 15-3002271

Descrição das peças: 15-3002271 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 113,5/124 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 148437

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20

Hora:09:09

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 14809** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270224 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 786,00

Op do Cliente: 15-3001806

Descrição das peças: 15-3001806 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1.5 X 80/89 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150004

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20

Hora:09:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14810

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270224 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 746,00

Op do Cliente: 15-3001806

Descrição das peças: 15-3001806 MO - PARAFUSO DE RODA M18-1.5 X 80/89 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150005

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20

Hora:09:09

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14811

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 268700 Data entrada: 12/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 1.360,00

Op do Cliente: 15-3002280

Descrição das peças: 15-3002280 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 82/92,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 30 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149327

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:09

#### CERTIFICADO Nº: 14812

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 270224 Data entrada: 15/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 682,00

Op do Cliente: 15-3201290

Descrição das peças: 15-3201290 MO-PRISIONEIRO M12-1,75 X M12-1,75 X 60

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 150007

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 17/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:09

#### CERTIFICADO Nº: 14813

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 269928 Data entrada: 13/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26544 Data saída: 17/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 17/01/2020 Peso: 15,30

Op do Cliente: 15-9656639

Descrição das peças: 15-9656639 MO - EIXO M16

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 40 - 45 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149747

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 41 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 5

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**