

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 06/03/20

Hora:14:02

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 18584

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 464283 Data entrada: 03/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27360 Data saída: 05/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/03/2020 Peso: 2.173,00

Op do Cliente: 2282929

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154507

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 82 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 85,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 06/03/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:02

CERTIFICADO Nº: 18585

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 464283 Data entrada: 03/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27360 Data saída: 05/03/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/03/2020 Peso: 2.178,00

Op do Cliente: 2282930

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 154509

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 35,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.